

## ANTIPOR® 65 (ST)

Stabilizator wg PN-EN 934-2 z właściwościami redukującymi wykwyty

Nr produktu 2120

### PRZEZNACZENIE

ANTIPOR® 65(ST) jest domieszką przeznaczoną do betonów wilgotnych, w szczególności barwionych. Zmniejsza bądź całkowicie likwiduje wykwyty, zwiększa intensywność kolorów oraz zapewnia ich jednorodność.

Przeciwdziała przyklejaniu się kostki do stempla.

### DOZOWANIE

Zalecany zakres dozowania: 0,2 – 0,4 M.-% w stosunku do masy cementu; odpowiada 2 – 4 ml/ kg cementu.

### ZASADY STOSOWANIA

ANTIPOR® 65(ST) należy dozować na gotowy przemieszany beton bądź na mokre kruszywo.

Domieszka nie jest preparatem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych. Podczas stosowania należy przestrzegać ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie.

### OPAKOWANIE

- 30 l pojemnik
- 200 l beczka
- 1000 l kontener

### EFEKTY ODDZIAŁYWANIA

ANTIPOR® 65(ST) zwiększa plastyczność oraz podatność betonu na zagęszczenie. Dzięki obniżeniu stosunku wodno-cementowego uzyskuje się lepszą wytrzymałość na ściskanie oraz zginanie.

Dzięki właściwościom hydrofobowym zmniejsza się ryzyko przedostawania wykwitów na powierzchnię kostki.

### DANE TECHNICZNE

|                                                 |                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Forma                                           | jednorodna ciecz rozpuszczalna w wodzie                                       |
| Barwa                                           | żółtawy                                                                       |
| Baza chemiczna                                  | kwasy tłuszczowe                                                              |
| Gęstość                                         | 1,04 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>                                                 |
| Wartość pH                                      | 11 ± 1                                                                        |
| Zawartość chlorków                              | < 0,10 M.-%                                                                   |
| Zawartość alkaliów Na <sub>2</sub> O-Ekwiwalent | < 4,0 M.-%                                                                    |
| Stosowanie do produkcji                         | od +1°C                                                                       |
| Przydatność                                     | ok. 1 roku                                                                    |
| Magazynowanie                                   | W zamkniętych zbiornikach, chronić przed mocnym nasłonecznieniem oraz mrozem. |

#### **UWAGI I ZASTRZEŻENIA**

---

Domieszka ANTIPOR® 65(ST), jak również wszystkie surowce zastosowane do jej produkcji podlegają stałej kontroli jakości w ciągu całego procesu produkcji zgodnie z wymaganiami EN 934-2. Wszystkie dane dotyczące właściwości technicznych, zastosowania i dozowania zostały podane w oparciu o

wieloletnie doświadczenie w produkcji i praktycznym zastosowaniu domieszek do betonów.

Stan: 21. marzec 2012

**PRZED WDROŻENIEM DOMIESZKI DO PRODUKCJI NALEŻY WYKONAĆ BADANIA WSTĘPNE**